

672. La qualité de la houille est démontrée par l'analyse suivante :—

	Cuisson lente.	Cuisson rapide.
Eau	1·47	1·47
Combustible volatile.....	28·19	32·69
Carbone fixe.....	64·05	59·55
Cendre.....	6·29	6·29

673. On a trouvé à l'île de la Reine Charlotte des couches d'anthracite de 3 et de 6 pieds d'épaisseur rivalisant en excellence avec celui de Pennsylvanie.

Les échantillons analysés ont donné les résultats suivants :—

	Echantillon 1.	Echantillon 2.
Eau	1·60	7·89
Combustible volatile..	5·02	4·77
Charbon fixe.....	83·09	85·76
Cendre	8·76	6·69
Soufre.....	1·53	0·89

674. Le tableau suivant donne la production de la houille en Canada, par province, pendant les quatre dernières années, les chiffres sont sujets à correction :—

PRODUCTION DE LA HOUILLE EN CANADA, 1891 à 1895.

PROVINCES.	Tonnes de 2,000 liv.				
	1891.	1892.	1893.	1894.	1895.
Nouvelle-Ecosse.....	2,290,158	2,175,913	* 1,884,638	2,464,262	2,339,954
Colombie anglaise.....	1,152,588	925,495	1,095,689	1,134,507	1,052,412
Manitoba et Territ. du Nord-Ouest.	180,330	191,139	221,415	268,000	120,318
Nouveau-Brunswick.....					
Total.....	3,623,076	3,292,547	3,201,742	3,666,769	3,512,504

*Neuf mois seulement.

675. Le tableau suivant donne la production et la distribution du charbon, par comté, dans la Nouvelle-Ecosse, pour l'année expirée le 30 septembre 1895 :—